



Mirko Morandi s.r.l.

MATERIALI E MACCHINE PER FONDERIE
DI PRODUZIONE NAZIONALE ED ESTERA

Fondata nel 1952

Agente Nazionale - distributore ufficiale

CROGIOLI GOLDEN DIAMOND
GRAFFITE E CARBURO DI SILICIO

hofmann
CERAMIC
FILTRI CERAMICI

DoALL
LAME DA TAGLIO



Sega elettronica per metalli
Multivario Mirko M/2001

FILTRI SKF (Silizium-Karbid-Filter)

Carburo di silicio a struttura spugnosa

Applicazione: per Ghisa Grigia, Sferoidale, Malleabile e Metalli pesanti

TLI: 1500° C

Porosità: 10, 20 e 30 ppi (pori per pollice lineare)

Parallelepipedi [mm]	Area aperta [mm ²]	Resa peso e portata				Imballo	
		[Kg]		[Kg/s]		scatola	Paletta
		GC	GS	GC	GS		
40X40X15	512	74	32	4	3	1008	20160
40X40X22	512	74	32	4	3	1512	30240
50X30X22	480	69	30	4	2	1152	23040
50X50X15	800	115	50	6	4	924	12320
50X50X22	800	115	50	6	4	616	12320
50X55X12,7	968	139	61	7	5	780	15600
60X60X18	1152	166	72	9	6	540	10800
60X60X22	1152	166	72	9	6	432	8640
75X50X22	1200	173	75	9	6	440	8800
75X75X22	1800	259	113	14	9	280	5600
100X50X22	1600	230	100	12	8	304	6080
100X75X22	2400	345	150	18	12	200	4000
100X100X22	3200	460	200	24	16	120	2400
150X100X22	4800	690	300	36	24	80	1600
150X150X22	7200	1035	450	54	36	50	1000
Tondi							
Ø 40x15	402	58	25	3	2	1512	30240
Ø 40x22	402	58	25	3	2	1008	20160
Ø 50x22	628	90	39	5	3	616	12320
Ø 55x22	760	109	47	6	4	480	9600
Ø 60x22	904	130	57	7	5	432	8640
Ø 70x22	1231	177	77	9	6	320	6400
Ø 75x22	1413	203	88	11	7	280	5600
Ø 80x22	1608	231	100	12	8	256	5120
Ø 90x22	2035	292	127	15	10	192	3840
Ø 90x25	2035	292	127	15	10	180	3600
Ø 100x22	2512	361	157	19	13	120	2400
Ø 110x22	3040	437	190	23	15	120	2400
Ø 120x22	3617	520	226	27	18	120	2400
Ø 125x25	3925	564	245	29	20	96	1920
Ø 150x30	5652	812	353	42	28	50	1000

Resa e portata indicati per 10ppi

Tolleranza dimensioni: fino 100mm +0/-2mm oltre 100mm +0/-3mm

Le caratteristiche tecniche sono soggette alle normali fluttuazioni correnti nella produzione di prodotti ceramici e non possono essere assunte quale garanzia delle proprietà. I valori di resa e portata sono basati su precedenti esperienze, risultati individuali possono variare.